

Fiche Technique

Absonet Superior Xtra

COMPOSITION: Attapulgite Calcinée

INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMATION PRODUIT

	Caractéristiques
Date de péremption ¹	5 années

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

	Test method ²	Specifications ³
Humidité ⁴ (%)	UNG-009	Max. 5.0
Absorption d'eau ⁵ (%)	UNG-005	Min. 125
Absorption de huile ⁵ (%)	UNG-006	Min.110
Distribution granulométrique, tamisage à sec (%) :		
Refus à 0.85 mm	UNG-007	Max. 4.0
Inférieur à 0.30 mm		Max. 4.0

Valeurs Typiques⁶

Absorption d'eau ⁵ (%)	140
Absorption de huile ⁵ (%)	125
Absorption de fioul ⁵ (%)	82

(1) À compter de la date de fabrication. Stocké dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et conservé dans son emballage d'origine.
(2) Méthodes de test utilisées dans tous les laboratoires Tolsa du monde entier.
(3) Applicable à l'ensemble du lot.
(4) Mesuré au point de production. L'humidité peut varier en fonction de l'humidité relative.
(5) Selon la norme NF T 90-361, et NF P 98-190.
(6) Les valeurs typiques ne sont pas des spécifications.
Absonet Superior Xtra répond à la norme pour absorbants d'huile LTws-Nr.27, Type IIIR (testé chez DEKRA)

